




Ferrit Scheibenmagnet, 10x10 mm, Grade Y30

Produktbilder



Sicherheitshinweis



maqna



maqna



VERSCHLUCKEN

Magnete sind kein Spielzeug

Magnete sind kein Spielzeug! Aufgrund der Krafterwirkung können hier schnell Quetschungen entstehen. Ebenfalls können Kleinteile von Kindern verschluckt werden.



ABSPLITTERN DER BESCHICHTUNG

Splitter - Gefahr

Magnete können beim Aufprall zersplittern, wobei herumfliegende Partikel die Augenregion verletzen können! Tragen Sie aus diesem Grund beim Umgang mit Magneten eine Schutzbrille und vermeiden Sie unnötige Kollisionen.



QUETSCHUNGEN

Verletzungsgefahr

Einige Magnete besitzen solch starke Anziehungskräfte (bis zu mehreren 100 Kg), dass Vorsicht geboten ist. Achten Sie bitte stets darauf, dass keine Körperregionen zwischen Zwei Magneten liegen, da ansonsten Quetschungen oder sogar Knochenbrüche entstehen können. Tragen Sie aus diesem Grund stets Sicherheitshandschuh



POSTVERSAND

Versand von Magneten

Der Postversand ist die geeignetste Variante, um Magnete von A nach B zu transportieren, jedoch ist auch hier Vorsicht geboten, da nicht vorschriftsgemäß verpackte Magnete empfindliche Geräte in anderen Paketen oder Sortiergeräte beschädigen können



WIRKUNG AUF DEN MENSCHEN

Gesundheitliche Auswirkungen

Dem heutigen Wissenstand zufolge konnte keine schädliche Auswirkung auf Menschen, hervorgerufen durch Magnete, bewiesen werden. Jedoch wird empfohlen, keinen dauerhaften Kontakt mit Magnetfeldern zu haben



MECHANISCHE BEARBEITUNG

Bearbeitungsbedingte Auswirkungen

Magnete sind nicht für die mechanische Bearbeitung durch Laien geeignet, da beim Sägen oder Bohren Magnete zerbrechen können und die hierbei entstehende Wärme zur Entmagnetisierung führen kann. Ebenfalls würde an dieser Stelle die Beschichtung fehlen. Experten können solche Vorgänge jedoch mit Diamantwerkzeug und einer besonderen Form von Kühlung mit viel Zeit durchführen



ELEKTROGERÄTE

Auswirkung auf Gegenstände

Magnetische Felder können elektrische und mechanische Geräte wie Laptops, Uhren, EC-Karten, Datenträger, Lautsprecher oder den Schlüssel ihres PKWs beschädigen. Achten Sie darauf, dass derartige Gegenstände nicht in die Nähe von Magneten gelangen.



NICKEL-ALLERGIE

Allergien

Nahezu alle Magnete weisen Nickel - Beschichtungen auf. Bei einigen Menschen kann dies zu allergischen Reaktionen führen, weshalb diese auf den Kontakt mit Magneten, welche eine Nickel - Beschichtung aufweisen, verzichten sollten



HERZSCHNITTMACHER

Lebensgefahr

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillatoren beeinflussen, weshalb hier jegliche Annäherung strengstens untersagt ist!



OXIDATION, ROST, KORROSION

Oxidation -, Korrosion - und Rostbedingte Auswirkungen

Zum Schutz vor o.g. äußerlichen Einwirkungen, besitzen die meisten Magnete eine dünne Nickel - Kupfer - Nickel - Beschichtung, welche jedoch zerbrechlich und nicht witterungsbeständig genug für den anhaltenden Außeneinsatz ist.



METALLSPLITTER

Absplitterungsbedingte Auswirkungen

Oben erwähnte Beschichtung kann bereits durch kleinste mechanische Belastungen oder Druck zersplittern, da diese sehr spröde ist. Hierdurch liegt der Magnet dann „offen“ und ist empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Temperaturbedingte Auswirkungen

Magnete sind bis zu einer Temperatur von 80°C voll einsetzbar (einige wenige auch bis 200°C). Oberhalb dieser Temperatur verlieren sie kontinuierlich, je höher die Temperatur wird, dauerhaft an Kraft.

Beschreibung

Ferritmagnete sind aktuell die günstigsten und weltweit am meisten eingesetzten und produzierten Magnete für einfache Anwendungen in der Industrie oder dem Haushalt. Im Vergleich zu Neodym-Magnete sind die Ferrit-Magnete jedoch auch bedeutend schwächer. Dafür können Sie bis +250C° erwärmt werden, sind rostbeständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Selbst säureartige Substanzen, Lösungsmittel und Öle können Hartferrit-Magnete keinen Schaden zufügen.

Mehr Informationen

Form/Modell	Scheibe
Beschichtung	unbeschichtet
Durchmesser [mm]	10
Durchmesser [mm]	10
Höhe [mm]	10
Volumen	785,40
Toleranz [mm]	±0,1
Magnetisierung / Grade	Y30
Magnetisierungsrichtung	axial
Haftkraft (Angabe in Gramm)	520
Haftkraft (Angabe in Newton)	5,10
Gewicht (Angabe in Gramm)	3,93
Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C)	250
Curie Temperatur (Angabe in °C)	450
Remanenz Br (Angabe in KGs)	3,9 ±0,1
Remanenz Br (Angabe in mT)	390 ±10
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kOe)	2,2
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kA/m)	175
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kOe)	≥2,26
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kA/m)	≥180
Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe)	3,4
Energieprodukt (BH)max (Angabe in kJ/m ³)	27,6
Herstellungsart	gesintert
TARIC-Code	8505.19.00.90
Lieferzeit	2-3 Tage

